



## 凯标国际 (香港) 有限公司

### KM19003HK

此款银胶是高银含量超细银粉导电银浆，采用独特的工艺将超细银粉和高分子树脂精研而成。可广泛用于高端触摸屏制作精细导电银线路。在 ITO 玻璃上有特强的附着力，导电性，耐候性，硬度高，韧性优等特点。

特理特性：

|      |                 |
|------|-----------------|
| 银浆外观 | 银色              |
| 银粉细度 | 小于1 $\mu$ m     |
| 含银量  | 80%             |
| 电阻率  | 4m $\Omega$ .cm |

基材：在 ITO玻璃、ITO膜、PET膜上均可使用。

搅拌：使用前应彻底搅拌均匀。

稀 释：本品搅拌均匀即可使用，建议不加稀释剂。如需稀释。需使用专用稀释剂，建议按小于银浆重量比例 2左右进行稀释，稀释后应搅拌均匀方可使用。如添加超过上述标准。产品质量和性能不予保证。

固化条件：烤箱 145/150度 35/45 分钟，按工厂的设备条件自行调整。

丝印括胶：耐溶剂胶刮。硬度 80/90 度。斜度 70/80 度。

密封保存于干燥阴凉处，贮存温度 10/25

保质期为 8个月

本品含有机溶剂，使用时应保持良好通风，如接触到皮肤应及时用清水和肥皂清洗。